

2-自洁釉系统——一场大雨，一幢新楼。

◆ 用途：瓷砖、红砖、真石漆外墙及户外设施的翻新防护装饰。

● 环保：水性，不含甲醛、重金属等。

● 雨水自洁：耐沾污性7%。

● 耐久：

➢ 耐候性——耐气候老化，使用寿命15年以上。

➢ 抗污性——污物不易附着，污渍易于清洁。

➢ 防水性——断裂伸长率240/150%，拉伸强度4MPa。

➢ 耐腐蚀——耐海洋环境腐蚀、酸雨腐蚀。

■ 外观：透明、彩色、亮光、哑光。



自洁韧釉漆的技术指标



比较项目		自洁韧釉	幕墙铝板	真石漆
抗污染性	0-10级	10	10	0
	可清洁性	易于清洁	易于清洁	无法清洁
耐沾污性(雨水自洁性)		7%	<5%	<15%(罩光)
耐气候老化性(加速老化)		>1500h	>3000h	>600h
耐酸性(耐酸雨腐蚀)		48h, 无异常	48h, 无异常	不耐, 无指标
不透水性(0.3MPa, 30min)		不透水	—	透水
断裂伸长率(抗裂弥裂性)		150%	—	0%
瑕疵弥盖能力		一般	优	良
耐候性(10年)		持久	持久	持久

自洁韧釉系统的构建工艺



瓷砖焕新系统(自洁韧釉漆)

(自洁韧釉漆)弥裂防水系统